

POPIS VÝROBKU

Plotový systém s povrchovou úpravou z otlákaného betónu so zvláštnou prírodnou kameňou. Táto povrchová úprava „ostarenia“ dodáva plotu nádych histórie.

VHODNOSŤ A PRÍKLADY POUŽITIA

Systém **GRANUBLOK** sa uplatňuje predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na dlhodobú životnosť plotu a farba a štruktúra ani po rokoch nestráca na intenzite.

PREDNOSTI VÝROBKU

- špeciálna technika „ostarenia“ povrchu
- jednoduché plánovanie
- ľahké a rýchle spracovanie
- systém doplnený kryciami platňami
- životnosť plotu bez nákladov na údržbu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvárnica	Normál	1/2
Dĺžka [mm]	360±3	180±3
Šírka [mm]	180±3	
Výška [mm]	180±2	
Hmotnosť [kg]	24,5	12,5
Spotreba [ks.m ⁻²]	15,4	30,9
Farba	sivá, grafitová, oker, hnedá	


Krycia platňa

Dĺžka [mm]	210±2
Šírka [mm]	240±2
Výška [mm]	70±2
Hmotnosť [kg]	10,0
Spotreba [ks.m ⁻¹]	4,75
Farba	sivá, grafitová, oker, hnedá


Nerovnosť otlákej plochy je max. ±10 mm.

TVAR VÝROBKU

Tvárnica Normál



Tvárnica 1/2



Krycia platňa:



MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **zdravotná nezávadnosť** (Vyhl. MZ SR 12/2001 Zb.z.)
- nezávadné
- **trvanlivosť a mrazuvzdornosť** (STN EN 1338)
- odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť tvárnice v tlaku** (STN EN 206-1)
- betón C25/30

STATIKA

Plotové konštrukcie do výšky 100 cm je možné zhotoviť montážou na sucho so zabetónovanými otvormi. Plotové konštrukcie vyššie ako 100 cm, t. j. steny, piliere je potrebné staticky posúdiť pri zohľadňovaní miestnych pomerov (vietor, sneh, základová pôda).

Tieto konštrukcie je vhodné ukladať s použitím stavebného lepidla a súčasne vystužiť vo zvislom smere oceľovou výstužou.

Pri zhotovení plotovej konštrukcie sa postupuje podľa Návodu na zhotovenie oplotenia **GRANUBLOK**.

SKÚŠANIE, KVALITA

Pre tvarovky je vydaný protokol o počiatočnej skúške typu v zmysle zákona č. 90/1998 Zb.z. Výrobky sú pravidelne kontrolované a skúšané v centrálnom laboratóriu Premac.

Vyhlásenie zhody sa aktualizuje v zmysle STN EN 1338.


SPÔSOB DODÁVANIA

Tvárnice	Normál	1/2	krycia platňa
Množstvo [ks/pal]	48	96	160
Hmotnosť [kg/pal]	1200	1220	1620


Výrobky je možné dodávať kusovo aj na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia.

VÝROBNÉ ROZMERY

Tvárnica Normál



Tvárnica 1/2



Krycia platňa:

